



1. FÖRETAGSINFORMATION

ArcelorMittal Building Solutions Sverige AB

Företagsnamn:

ArcelorMittal Building Solutions Sverige AB

Organisationsnummer:

556194-5733

Adress:

Västanvindsgatan 13

Kontaktperson:

Ingela Steffensen

E-post:

ingela.steffensen@arcelormittal.com

Telefon:

054 688 322

Momsnummer:

SE556194573301

Webbplats:

www.arcelormittal.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2026-03-06 11:50:57

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

ISO 45001

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556194573301-19

Version:

2

Upprättad:

2024-07-02 09:11:49

Senast sparad:

2024-07-02 09:41:44

Ändringen avser:

Ingen ändring av produkt. Uppdaterat datum för kandidatlistan (REACH), utan ändring. Rättat skrivfel; borttagna enstaka meningar som innehöll data om annan produkt.

Armat Takavvattning, GC RWS

Varunamn:

Armat Takavvattning, GC RWS

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556194573301-Produktspecifikt

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01901
BSAB96	H

Varubeskrivning:

- * Denna eBVD är en huvud-eBVD för flera olika produkter tillverkade av råmaterialet GreenCoat RWS Pro.
- * Alla uppgifterna i denna eBVD är identiska för alla berörda produkter:
Hängränna R01, Rännvinkel R02/R03, Rännavel R09, Omvikningskupa R11/R12/R13,
Rörvinkel R15, Överspolningsskydd R17, Mellanstycke R19, Stuprör R20, Rörsväp R23/R25,
Utkastare R26/R27, Stagband R30 samt Vattenkupa R38.
- * Stål av Greencoat RWS Pro finns i tjocklekar 0.5 -1.0 mm.
- * EN 1090

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Se www.armat.se

Övriga upplysningar:

Bilagor

Bilaga

Produktinformation via <https://www.armat.se> alternativt via förfrågan till: miljo-se@arcelormittal.com

Typgodkännande/CE-intyg via www.armat.se/ladda-ner/ce-intyg alternativt via förfrågan till: miljo-se@arcelormittal.com

DoP via www.armat.se alternativt via förfrågan till: miljo-se@arcelormittal.com

EPD via www.armat.se alternativt via förfrågan till: miljo-se@arcelormittal.com

3. KEMISKT INNEHÅLL

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Byggmaterialindustrierna reserverar sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2021-06-28

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Nej

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningemedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans			
Komponent	Coating, dubbelsidig	Vikt% av produkt	<=3.4	
Kommentar	* Totalt (2*35µ) * %-andel är högst för tunnaste plåttjockleken * Härdad i levererad produkt			
Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Oorganiska fyllmedel		<=6		
		Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste tjockleken. * Härdad i levererad produkt		
Pigment		<=6		
		Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste tjockleken. * Härdad i levererad produkt		
Polyester		<=71		
		Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste plåttjockleken. * Härdad i levererad produkt		
Titandioxid		<=18		
		Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste tjockleken. * Härdad i levererad produkt		

Komponent	Stålplåt	Vikt% av produkt
-----------	----------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Varmförzinkad plåt		>=97.4 Kommentar: EN 10346		
Varmförzinkad plåt	Järn	>89.4 Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken	7439-89-6	
Varmförzinkad plåt	Kisel	>=0.6 Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	7440-21-3	
Varmförzinkad plåt	Kol	>=0.2 Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	7440-44-0	
Varmförzinkad plåt	Mangan	>=1.6 Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	7439-96-5	
Varmförzinkad plåt	Zink	>=7.8 Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	7440-66-6	

CAS	H-fras	Exponering
7440-66-6	Self-react. G	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.
7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.
7440-66-6	EUH401	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.

Fas	Inbyggd
Komponent	Coating, dubbelsidig
Vikt% av produkt	<=3.4

Kommentar
 * Totalt (2*35µ)
 * %-andel är högst för tunnaste plåttjockleken
 * Härdad i levererad produkt

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Oorganiska fyllmedel		<=6 Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste tjockleken. * Härdad i levererad produkt		
Pigment		<=6 Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste tjockleken. * Härdad i levererad produkt		
Polyester		<=71 Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste plåttjockleken. * Härdad i levererad produkt		
Titandioxid		<=18 Kommentar: * %-andel är högst för tunnaste tjockleken. * Härdad i levererad produkt		

Komponent	Stålplåt	Vikt% av produkt
-----------	----------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Varmförzinkad plåt		>=97.4 Kommentar: EN 10346		

Varmförzinkad plåt	Järn	>89.4	7439-89-6
		Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken	
Varmförzinkad plåt	Kisel	>=0.6	7440-21-3
		Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	
Varmförzinkad plåt	Kol	>=0.2	7440-44-0
		Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	
Varmförzinkad plåt	Mangan	>=1.6	7439-96-5
		Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	
Varmförzinkad plåt	Zink	>=7.8	7440-66-6
		Kommentar: * %-andel är högst för tjockaste plåttjockleken.	

CAS	H-fras	Exponering
7440-66-6	Self-react. G	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.
7440-66-6	H400 - Aquatic Acute 1	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.
7440-66-6	H410 - Aquatic Chronic 1	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.
7440-66-6	EUH401	Ej relevant, för ingen metallkontakt med miljö/vatten.

Övriga upplysningar:

- * Zink 275 g/m²
- * Produkten innehåller inga kandidatämnen (REACH), över 0,1 vikts-%.
- * Produkten innehåller inte några tillsatta nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion.
- * Produkten innehåller inte några PFAS-ämnen, över 0,1 vikts-%.
- * Produkten innehåller inte hexavalent krom (Cr 6+).
- * Produkten har dubbel coating som är sista lagret som är exponerat mot utomhusmiljö:
dvs. inga metaller risker att urlakas om produkten är i kontakt med vatten.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material	
Stålplåt	
Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)
3	0
Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material
19	0
Vikt/viktprocent	
>19 %	
Kommentar	
Andel spill (från annans produktion) Ej känt Återanvänt material ej relevant	

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

81

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPD via www.armat.se alternativt via förfrågan till: miljo-se@arcelormi

EPD via www.armat.se alternativt via förfrågan till: miljo-se@arcelormittal.com

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Produkten är registrerad i BASTA samt miljöbedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Anslutna till NPA www.npa.se. Träpallar är EUR-pallar.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Wellpapp-, kartong-, plast- och metallemballage går att återanvända och / eller materialåtervinna.
Träpallar är EUR-pallar.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Hanteras varsamt.
Lagringsinformation finns på www.armat.se alternativt www.arcelormittalprojekt.se.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

* Produktinformation finns på www.armat.se samt på www.arcelormittalprojekt.se.
* Kundorderstyrd produktion efter kundens behov.

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

* Produktinformation finns på www.armat.se samt www.arcelormittalprojekt.se.
* Normalt underhåll för stålplåtsprodukter, inomhus respektive utomhus.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Livslängden beror på underhåll och den miljö som råder där produkten används.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

Råd om skötsel och underhåll finns på www.armat.se samt www.arcelormittalprojekt.se.

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Stålplåt.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

* Normala säkerhetsåtgärder för hantering av stålplåtsprodukter.
* Korrosiva miljöer kan påverka produktens livslängd.
* Vid demontering så rekommenderar vi att man använder skyddsutrustning för tunnplåt.

Övriga upplysningar:

Produktinformation finns på www.armat.se samt www.arcelormittalprojekt.se.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

* Stålplåt.
* Produktinformation finns på www.armat.se samt www.arcelormittalprojekt.se.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

* Stålplåt.
* Produktinformation finns på www.armat.se samt www.arcelormittalprojekt.se.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Bör återanvändas eller materialåtervinnas

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170405 - 05 Järn och stål.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

* Produkt ej avsedd för inomhusbruk.