



1. FÖRETAGSINFORMATION

BMI Sverige AB

Företagsnamn:

BMI Sverige AB

Organisationsnummer:

556013-0709

Adress:

Pulpetgatan 20

Kontaktperson:

Lars Åhsberg

E-post:

lars.ahsberg@bmigroup.com

Telefon:

070-6045046

Momsnummer:

Webbplats:

<https://bmisverige.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-12-11 09:55:43

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Bitumentätskiktproduktionen i Malmö är certifierad enligt ISO 9001.

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Enligt Årsredovisningslagen (1995:554)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Id: | Version: |
| C-SE556013070901-73 | 8 |
| Upprättad: | Senast sparad: |
| 2025-02-24 11:19:05 | 2025-02-24 11:19:47 |
| Ändringen avser: | |
| Korrigerat innehållsdeklarationen. | |

Geobutyltejp

Varunamn:

Geobutyltejp

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
5708602071361

Artikelidentitet: VAT-ID
SE556013070901-10023725

Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04 | 01407 |

Varubeskrivning:

Geobutyltape är ett dubbelhäftande skarvband av butyl med mycket goda klisteregenskaper. Färgen är svart med vitt releasepapper. Produkten är P-märkt och typgodkänd med godkännandebevis SC0964-11. Skarvbandet används för att få fukt- och lufttäta skarvar främst vid montering av radonmembraner (t.ex. RAC 800, RMB 400) men fungerar även för ångspärr (t ex Akvaden), vindskydd (t ex Windy) och underlagsdukar (t ex Monarfol). Andra användningsområden kan vara lagning eller skarvning av presenningar och ställningsskydd. Produkten har bra vidhäftning mot polyeten, trä och betong. Den är åldringsbeständig och fungerar även för utomhusbruk.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| PrestandadeklARATIONER: | Prestandadeklarationsnummer: |
| Nej | |

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-01-20

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Nej.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

| Fas | Leverans | | |
|-----------|------------|------------------|---------|
| Komponent | Butylgummi | Vikt% av produkt | 40<x<45 |

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Butylgummi | 15<x<20 | 9010-85-9 | |
| | Harts | 4<x<6 | 73597-48-5 | |
| | Polybuten | 18<x<22 | 9003-29-6 | |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|-------|
| Komponent | Färgpigment | Vikt% av produkt | 6<x<8 |
|-----------|-------------|------------------|-------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Carbon Black | 6<x<8 | 1333-86-4 | |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|---------|
| Komponent | Fyllmedel 1 | Vikt% av produkt | 47<x<52 |
|-----------|-------------|------------------|---------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Kaolin | 47<x<52 | 1332-58-7 | |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|-------|
| Komponent | Fyllmedel 2 | Vikt% av produkt | 2<x<3 |
|-----------|-------------|------------------|-------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Kalciumkarbonat | 2<x<3 | 1317-65-3 | |

| | |
|-----|---------|
| Fas | Inbyggd |
|-----|---------|

| | | | |
|-----------|------------|------------------|---------|
| Komponent | Butylgummi | Vikt% av produkt | 40<x<45 |
|-----------|------------|------------------|---------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Butylgummi | 15<x<20 | 9010-85-9 | |
| | Harts | 4<x<6 | 73597-48-5 | |
| | Polybuten | 18<x<22 | 9003-29-6 | |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|-------|
| Komponent | Färgpigment | Vikt% av produkt | 6<x<8 |
|-----------|-------------|------------------|-------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Carbon Black | 6<x<8 | 1333-86-4 | |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|---------|
| Komponent | Fyllmedel 1 | Vikt% av produkt | 47<x<52 |
|-----------|-------------|------------------|---------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Kaolin | 47<x<52 | 1332-58-7 | |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|-------|
| Komponent | Fyllmedel 2 | Vikt% av produkt | 2<x<3 |
|-----------|-------------|------------------|-------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Kalciumkarbonat | 2<x<3 | 1317-65-3 | |

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

100

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Näringslivets Producentansvar (NPA)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras torrt och skyddat från direkt solljus i max 25°C.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Genom förbränning i godkänd avfallsförbränningsanläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

| Buller | Elektriskt fält | Magnetiska fält |
|---------------------------------------|---|---|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | Kan varan ge upphov till elektriska fält? | Kan varan ge upphov till magnetiska fält? |
| Ej relevant | Ej relevant | Ej relevant |
| Värde: | Värde: | Värde: |
| Enhet: | Enhet: | Enhet: |
| Mätmetod: | Mätmetod: | Mätmetod: |

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Aldehyder

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO16000-3:2011

Resultat:

<2 ug/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TVOC (C6-C16)

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9:2006

Resultat:

=62 ug/m2h

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**