

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Mapei AB

Företagsnamn:

Mapei AB

Organisationsnummer:

556536-1010

Adress:

Vallsetvegen 6

Kontaktperson:

Ann-Christine Pettersson

E-post:

a.pettersson@mapei.no

Telefon:

004794009921

Momsnummer:

SE556536101001

Webbplats:

<https://www.mapei.com/se/sv/startside>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-05 13:37:52

### Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☐

ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

☐

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐

ILO's åtta kärnkonventioner

☐

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐

Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Id:                 | Version:            |
| C-SE556536101001-29 | 1                   |
| Upprättad:          | Senast sparad:      |
| 2024-08-26 13:50:17 | 2024-08-26 14:04:22 |
| Ändringen avser:    |                     |
|                     |                     |

### REDIREP 25 RSF

Varunamn:

REDIREP 25 RSF

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7070211108126

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 01005        |

Varubeskrivning:

Reparationsbruk

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

CPR-NO1/0091

Övriga upplysningar:

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

kemisk produkt

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ja

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

H315, H317, H318

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-08-23

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

98

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Små mängder tillsatsmedel som understiger redovisningsgränserna ingår.

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

| Fas        |                                     | Leverans                     |                              |                        |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Komponent  | Råvara                              |                              | Vikt% av produkt             |                        |
| Kommentar  |                                     |                              |                              |                        |
| Material   | Ämne                                | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|            | Amorf silika                        | 1<=x<5                       | 69012-64-2                   |                        |
|            | fri kristalliserad silika (Ø <10 µ) | 0.25<=x<0.49                 | 14808-60-7                   |                        |
|            | fri krystallinsk silika (Ø >10 µ)   | 50<=x<75                     | 14808-60-7                   |                        |
|            | Kalksten                            | 2.5<=x<10                    | 1317-65-3                    |                        |
|            | Kalsiumsulfat                       | 1<=x<5                       | 7778-18-9                    |                        |
|            | Kalsiumsulfoaluminatklinker         | 2.5<=x<5                     | 934-133-9                    |                        |
|            | portland cement, Cr(VI) < 2 ppm     | 10<=x<20                     | 65997-15-1                   |                        |
|            |                                     |                              |                              |                        |
| CAS        | H-fras                              |                              | Exponering                   |                        |
| 14808-60-7 | H372 - STOT RE 1                    |                              |                              |                        |
|            | H315 - Skin Irrit. 2                |                              |                              |                        |
|            | H318 - Eye Dam. 1                   |                              |                              |                        |
|            | H335 - STOT SE 3                    |                              |                              |                        |
| 65997-15-1 | H315 - Skin Irrit. 2                |                              |                              |                        |
| 65997-15-1 | H318 - Eye Dam. 1                   |                              |                              |                        |
| 65997-15-1 | H335 - STOT SE 3                    |                              |                              |                        |

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

#### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

#### Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

☐ Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

### Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

2012:01 Construction products and Construction services

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-01574

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Återtar leverantören emballage för varan?

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Papper, NPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se TDS

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se TDS

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

Ej angiven

Kommentar:

Då livslängden beror på under vilka förhållanden produkten används går det inte att ge exakt svar.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Se säkerhetsdatablad

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten kan användas som fyllmaterial.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Emballage kan materialåtervinnas. Produkten kan användas som fyllmaterial

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Emballage kan materialåtervinnas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Se säkerhetsdatablad

#### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170106 - 06\* Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

### Avfallskod för den inbyggda varan

170107 - 07 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06.

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

**Typ av emission:**

Acetaldehyde

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

GEV testing method / EN 16516

**Resultat:**

&lt;50 µg/m³

**Mätintervall:**

3 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Formaldehyde

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

GEV testing method / EN 16516

**Resultat:**

&lt;50 µg/m³

**Mätintervall:**

3 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TSVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

GEV testing method / EN 16516

**Resultat:**

&lt;40 µg/m³

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:**

**Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

GEV testing method / EN 16516

**Resultat:**

&lt;750 µg/m³

**Mätintervall:**

3 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:**

GEV Testing Method/EN 16516

**Resultat:**

&lt;60 µg/m³

**Mätintervall:**

28 dagar

**Övriga upplysningar**