

1. FÖRETAGSINFORMATION

Fischer Sverige AB

Företagsnamn:

Fischer Sverige AB

Organisationsnummer:

556718-1770

Adress:

Nygatan 93

Kontaktperson:

Bashar Rida

E-post:

BR@fischersverige.se

Telefon:

+46 (0)70 669 38 61

Momsnummer:

SE556718177001

Webbplats:

<https://www.fischersverige.se/sv-se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2025-03-20 09:53:43

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

fischerwerke GmbH & Co. KG, där tillverkningen av produkterna sker, är både ISO 9001 och 14001 certifierade

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐ Riskanalys

☒ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Hållbarhetsredovisning följer EU riktlinjer 2014/95.

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556718177001-78

Version:

1

Upprättad:

2022-07-08 11:24:07

Senast sparad:

2022-11-29 11:59:00

Ändringen avser:

Produkter av FH II B EFZ

Varunamn:

Produkter av FH II B EFZ

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

4006209468326, 4006209468357, 4006209468418, 4006209468425, 4006209475478, 4006209475485, 4006209475492, 4006209475508, 4006209487730, 4006209487747, 4006209487754, 4006209487761, 4006209487778, 4006209487785, 4006209487792, 4006209487808, 4006209488867, 4006209488874, 4048962016826, 4048962016833, 4048962016840

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	05401
BSAB96	ZSE

Varubeskrivning:

Säkerhetsexpander FH II B EFZ - Expanderbult för betong, ETA-godkänd Option 1, med sexkantshuvud. Elförzinkat kolstål.

Art nr:

46832
46835
46841
46842
47547
47548
47549
47550
48773
48774
48775
48776
48777
48778
48779
48780
48886
48887
503142
503143
503144

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DoP_0197

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2022-11-22

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller ej nano-material.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Produkter av FH II B EFZ
Vikt% av produkt	=100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
1a. Kolstål DIN 267		97.459<=x<=99.459		
1a. Kolstål DIN 267	Fosfor	<=0.058	7723-14-0	
1a. Kolstål DIN 267	Järn	95.714<=x<=99.161	7439-89-6	
1a. Kolstål DIN 267	Kol	<=0.565	7439-89-6	
1a. Kolstål DIN 267	Mangan	0.298<=x<=0.975	7439-96-5	
1a. Kolstål DIN 267	Svavel	<=0.146	7704-34-9	
1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b. Blåpassiverad förzinkning, 5-25 µm		0.501<=x<=2.501		

1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b. Blåpassiverad förzinkning, 5-25 µm	Cr2O3 eller Cr(OH)3	=0.001	1308-38-9	
		Kommentar: Blåpassivering, Cr III-lager		
		Cr2O3, CAS 1308-38-9 (Oklassificerad eller H302, H317, H319) alternativt Cr(OH)3 CAS 1308-14-1, (Oklassificerad)		
1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b. Blåpassiverad förzinkning, 5-25 µm	Zink	0.5<=x<2.5	7440-66-6	
		Kommentar: Zn som metall är oklassificerad		
1c, 3c. Coating 1		0<=x<=0.04		
1c, 3c. Coating 1	PE-baserad polymer	0<=x<=0.04	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		
1d, 3d. Coating 2		0<=x<=0.04		
1d, 3d. Coating 2	Högmolekylär akrylatbaserad polymer	0<=x<=0.016	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		
1d, 3d. Coating 2	Vax	0<=x<=0.024	8002-74-2	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4		97.499<=x<99.499		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Aluminium	<=0.058	7429-90-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Bor	<=0.005	7440-42-8	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Fosfor	<=0.024	7723-14-0	
2a. Kolstål EN10263:2-4	Järn	89.192<=x<99.3	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Kisel	<=1.072	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Kol	<=0.234	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Koppar	<=0.244	7440-50-8	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Krom	<=1.657	7440-47-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Kväve	<=0.78	7727-37-9	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Mangan	0.199<=x<1.755	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Molybden	<=0.487	7439-98-7	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Nickel	<=1.95	7440-02-0	Utfasningsämne
2a. Kolstål EN10263:2-4	Svavel	<=0.039	7704-34-9	
3a. Kolstål EN10139		97.459<=x<=99.459		
3a. Kolstål EN10139	Fosfor	<=0.044	7723-14-0	
3a. Kolstål EN10139	Järn	96.804<=x<=99.459	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
3a. Kolstål EN10139	Kol	<=0.117	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
3a. Kolstål EN10139	Mangan	<=0.439	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
3a. Kolstål EN10139	Svavel	<=0.044	7704-34-9	
3a. Kolstål EN10139	Titan	<=0.012	7440-32-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504		97.399<=x<=99.399		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Bly	<=0.341	7439-92-1	Kandidatlistan, Utfasningsämne, Bly (Pb)

4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Fosfor	<=0.107	7723-14-0	
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Järn	94.565<=x<=98.902	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Kisel	<=0.049	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Kol	<=0.487	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Mangan	0.497<=x<=1.461	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Svavel	<=0.39	7704-34-9	
4c. Coating 3		=0.1		
4c. Coating 3	Akryl polymer	0.091<=x<=0.097	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		
4c. Coating 3	Fettalkohol C10-C16	0.003<=x<=0.009	69227-22-1	
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308		97.499<=x<=99.499		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Fosfor	<=0.044	7723-14-0	
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Järn	95.101<=x<=99.499	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Kisel	<=0.536	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Kol	<=0.214	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Mangan	<=1.56	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Svavel	<=0.044	7704-34-9	
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037		97.499<=x<=99.499		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Bly	<=0.341	7439-92-1	Kandidatlistan, Utfasningsämne, Bly (Pb)
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Fosfor	<=0.107	7723-14-0	
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Järn	94.954<=x<=99.499	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Kisel	<=0.049	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Kol	<=0.195	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Mangan	<=1.4662	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Svavel	<=0.39	7704-34-9	
7. Plastclip		0.32<=x<=1.55		
7. Plastclip	Svart polymerblandning baserad på polykarbonat / akrylnitril-butadien-styrensampolymer	=100	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		

CAS	H-fras	Exponering
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1	
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

1308-38-9	H302 - Acute Tox. 4
1308-38-9	H317 - Skin. Sens. 1
1308-38-9	H319 - Eye Irrit. 2
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7440-02-0	H317 - Skin. Sens. 1
7440-02-0	H351 - Carc. 2
7440-02-0	H372 - STOT RE 1
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7439-92-1	H360FD - Repr. 1A
7439-92-1	H362 - Lact.
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
69227-22-1	H302 - Acute Tox. 4
69227-22-1	H318 - Eye Dam. 1
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7439-92-1	H360FD - Repr. 1A
7439-92-1	H362 - Lact.
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2

Fas	Inbyggd
Komponent	Produkter av FH II B EFZ
	Vikt% av produkt =100

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
1a. Kolstål DIN 267		97.459<=x<=99.459		
1a. Kolstål DIN 267	Fosfor	<=0.058	7723-14-0	
1a. Kolstål DIN 267	Järn	95.714<=x<=99.161	7439-89-6	
1a. Kolstål DIN 267	Kol	<=0.565	7439-89-6	
1a. Kolstål DIN 267	Mangan	0.298<=x<=0.975	7439-96-5	
1a. Kolstål DIN 267	Svavel	<=0.146	7704-34-9	
1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b. Blåpassiverad förzinkning, 5-25 µm		0.501<=x<=2.501		

1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b. Blåpassiverad förzinkning, 5-25 µm	Cr2O3 eller Cr(OH)3	=0.001	1308-38-9	
		Kommentar: Blåpassivering, Cr III-lager		
		Cr2O3, CAS 1308-38-9 (Oklassificerad eller H302, H317, H319) alternativt Cr(OH)3 CAS 1308-14-1, (Oklassificerad)		
1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b. Blåpassiverad förzinkning, 5-25 µm	Zink	0.5<=x<2.5	7440-66-6	
		Kommentar: Zn som metall är oklassificerad		
1c, 3c. Coating 1		0<=x<=0.04		
1c, 3c. Coating 1	PE-baserad polymer	0<=x<=0.04	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		
1d, 3d. Coating 2		0<=x<=0.04		
1d, 3d. Coating 2	Högmolekylär akrylatbaserad polymer	0<=x<=0.016	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		
1d, 3d. Coating 2	Vax	0<=x<=0.024	8002-74-2	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4		97.499<=x<99.499		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Aluminium	<=0.058	7429-90-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Bor	<=0.005	7440-42-8	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Fosfor	<=0.024	7723-14-0	
2a. Kolstål EN10263:2-4	Järn	89.192<=x<99.3	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Kisel	<=1.072	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Kol	<=0.234	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Koppar	<=0.244	7440-50-8	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Krom	<=1.657	7440-47-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Kväve	<=0.78	7727-37-9	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Mangan	0.199<=x<1.755	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Molybden	<=0.487	7439-98-7	
		Kommentar: Oklassificerad		
2a. Kolstål EN10263:2-4	Nickel	<=1.95	7440-02-0	Utfasningsämne
2a. Kolstål EN10263:2-4	Svavel	<=0.039	7704-34-9	
3a. Kolstål EN10139		97.459<=x<=99.459		
3a. Kolstål EN10139	Fosfor	<=0.044	7723-14-0	
3a. Kolstål EN10139	Järn	96.804<=x<=99.459	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
3a. Kolstål EN10139	Kol	<=0.117	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
3a. Kolstål EN10139	Mangan	<=0.439	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
3a. Kolstål EN10139	Svavel	<=0.044	7704-34-9	
3a. Kolstål EN10139	Titan	<=0.012	7440-32-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504		97.399<=x<=99.399		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Bly	<=0.341	7439-92-1	Kandidatlistan, Utfasningsämne, Bly (Pb)

4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Fosfor	<=0.107	7723-14-0	
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Järn	94.565<=x<=98.902	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Kisel	<=0.049	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Kol	<=0.487	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Mangan	0.497<=x<=1.461	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
4a. Kolstål 1.0718/1.0737/1.0504	Svavel	<=0.39	7704-34-9	
4c. Coating 3		=0.1		
4c. Coating 3	Akryl polymer	0.091<=x<=0.097	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		
4c. Coating 3	Fettalkohol C10-C16	0.003<=x<=0.009	69227-22-1	
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308		97.499<=x<=99.499		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Fosfor	<=0.044	7723-14-0	
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Järn	95.101<=x<=99.499	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Kisel	<=0.536	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Kol	<=0.214	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Mangan	<=1.56	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
5a. Kolstål 1.0580 /1.0308	Svavel	<=0.044	7704-34-9	
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037		97.499<=x<=99.499		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Bly	<=0.341	7439-92-1	Kandidatlistan, Utfasningsämne, Bly (Pb)
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Fosfor	<=0.107	7723-14-0	
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Järn	94.954<=x<=99.499	7439-89-6	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Kisel	<=0.049	7440-21-3	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Kol	<=0.195	7440-44-0	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Mangan	<=1.4662	7439-96-5	
		Kommentar: Oklassificerad		
6a. Kolstål 1.0718 /1.0737 / 1.0037	Svavel	<=0.39	7704-34-9	
7. Plastclip		0.32<=x<=1.55		
7. Plastclip	Svart polymerblandning baserad på polykarbonat / akrylnitril-butadien-styrensampolymer	=100	N/A	
		Kommentar: Oklassificerad		

CAS	H-fras	Exponering
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1	
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

1308-38-9	H302 - Acute Tox. 4
1308-38-9	H317 - Skin. Sens. 1
1308-38-9	H319 - Eye Irrit. 2
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7440-02-0	H317 - Skin. Sens. 1
7440-02-0	H351 - Carc. 2
7440-02-0	H372 - STOT RE 1
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7439-92-1	H360FD - Repr. 1A
7439-92-1	H362 - Lact.
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
69227-22-1	H302 - Acute Tox. 4
69227-22-1	H318 - Eye Dam. 1
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2
7439-92-1	H360FD - Repr. 1A
7439-92-1	H362 - Lact.
7723-14-0	H228 - Flam. Sol. 1
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2

Övriga upplysningar:

Produkter består av

1. Nut:	Blåpassiverat förzinkat 5-25 µm Kolstål av typen DIN 267-4. Coating 1 eller Coating 2. Består av 6,81 -7,13 % av den totala produkten.
2. Rod:	Blåpassiverat förzinkat 5-25 µm Kolstål av typen EN 10263:2-4. Består av 36,84 -54,96 % av den totala produkten.
3. Washer:	Blåpassiverat förzinkat 5-25 µm Kolstål av typen EN 10139. Coating 1 eller Coating 2. Består av 3,15 - 7,43 % av den totala produkten.
4. Cone Nut:	Blåpassiverat förzinkat 5-25 µm Kolstål av typen 1.0718/1.0737/1.0504. Coating 3. Består av 3,16 - 9,29 % av den totala produkten.
5. Distance sleeve:	Blåpassiverat förzinkat 5-25 µm Kolstål av typen 1.0580 /1. 0308. Består av 19,81 - 23,56 % av den totala produkten.
6. Expansion sleeve:	Blåpassiverat förzinkat 5-25 µm Kolstål av typen 1.0718 /1.0737 / 1.0037. Består av 7,36 - 18,27 % av den totala produkten.
7. Plastic clip:	Svart polymerblandning baserad på polykarbonat / akrylnitril-butadien-styrensamopolymer. Består av 0,32 -1,55% av den totala produkten.

Innehållet i tabellen ovan är baserat på 100% av varje komponent.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

1,55

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Järn, i olika former av stål, är den huvudsakliga råvaran vid tillverkning av fästdon.

Tillverkning av produkter äger rum i Fischerwerke GmbH & Co. KG i tyska Waldachtal.

Fabriken är certifierade enligt energiledningssystemet ISO 50001 och man arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar som leder till en bättre energiprestanda.

Förnybar energi (vattenkraft) har sedan början av 2018 använts i fabriken till bearbetning av material såväl som slutproduktion.

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI, 5567181770

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

De delar av infästningen som kan skruvas bort kan materialåtervinnas.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Består huvudsakligen av kolstål som kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☒

Varan avger inga emissioner

☒

Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Metall avger inga emissioner vid relevanta temperaturer.